Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:50

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-20knm2-szerokosc-2-m-x-100mb-200m2-200-cm-p-695.html



Geowłóknina Polipropylenowa 20kN/m2. Szerokość 2 m x 100mb. (200m2) 200 cm.

Cena	**1 320,00 zł**

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 20 kN/m – 2x100m
Format: 2m ×100m
Powierzchnia:200m²
Wytrzymałość: 20 kN/m
Materiał: polipropylen PP
Kolor: biały

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz 200m² **geowłókniny.**

PAKOWANIE I TRANSPORT

Materiały o szerokości **powyżej 2 metrów** są rozwijane z dużej rolki, składane w wygodną w rozwijaniu kostkę i pakowane w paczkę **kurierską**.

Maksymalna powierzchnia w jednej paczce:
9 kN – do 220 m²
12 kN – do 200 m²
16 kN – do 150 m²
20 kN – do 120 m²

Większe zamówienia dzielimy na kilka paczek. Materiał dzielony jest wyłącznie z długości nie szerokości. **(Przykładowo 4m. x50m. 16kN zostanie wysłane w 2 paczkach 4m x25 m.)**

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

✔ trwały polipropylen PP - wytrzymałość na poziomie 100 lat w gruntach naturalnych zwykła gramowa włóknina wytrzyma maksymalnie 5 lat.
✔ wysoka odporność na wilgoć i środowisko gruntowe
✔ wysoka odporność na przekłucie
✔ wysoka przepuszczalność wody
✔ zapobiega mieszaniu gruntu z kruszywem
✔ wzmacnia i stabilizuje podbudowę
✔ łatwa w układaniu i docinaniu

ZASTOSOWANIE

Geowłóknina 20 kN sprawdzi się między innymi:
pod chodniki i ścieżki ogrodowe
pod tarasy i kostkę brukową
pod kamień oraz kruszywo
pod podjazdy, drogi, parkingi
do drenażu i owijania rur drenarskich
do oddzielania gruntu od podbudowy
przy pracach ogrodowych i budowlanych

FUNKCJE MATERIAŁU

Separacja – oddziela grunt od kruszywa

□□**Filtracja** – przepuszcza wodę i zatrzymuje cząstki gruntu
□□**Drenaż** – ogranicza zamulanie kruszywa i rur
□□**Stabilizacja** – poprawia trwałość wykonanej nawierzchni

□□ PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj: geowłóknina igłowana
Surowiec: polipropylen PP
Wytrzymałość na rozciąganie: 19.7 kN/m
↔ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu – EN ISO 10319:
• wzdłuż MD: 45**%**
• wszerz CMD: **65%**
Odporność na przebicie statyczne CBR – EN ISO 12236: 3358 N
□□**Odporność na przebicie dynamiczne – EN ISO 13433: 15 mm**
□□**Przepływ wody prostopadle do płaszczyzny – EN ISO 11058: 52 l/m²/s**
□□**Charakterystyczna wielkość porów – EN ISO 12956: 69 µm**
⚖ **Masa powierzchniowa – EN ISO 9864: 250 g/m²**
□ **Przewidywana trwałość:** minimum **100 lat** w naturalnych gruntach o pH od 4 do 9 i temperaturze gruntu poniżej 25°C.
Materiał należy przykryć w dniu montażu

□□ DLACZEGO POLIPROPYLEN PP?

Polipropylen jest odporny na wilgoć, grzyby, pleśń i związki występujące w gruncie. Nie gnije i zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

Przy wyborze geowłókniny najważniejsze są:
□ wytrzymałość w kN/m
□ rodzaj polimeru
□ odporność na przebicie
□ właściwości filtracyjne

Sama gramatura nie określa rzeczywistej wytrzymałości materiału.

□□ MONTAŻ

□□Wyrównaj i oczyść podłoże.
□□Rozłóż geowłókninę bez mocnego naprężania.
□□Zachowaj zakład około 30–50 cm w zależności od nośności podłoża.
□□Zabezpiecz materiał kołkami lub kruszywem.
□□Przykryj geowłókninę warstwą podbudowy i zagęszczaj warstwami.
□□Nie należy pozostawiać materiału przez długi czas bez przykrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m
DŁUGOŚĆ: 100