Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:58

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-16kn-6x80m-p-534.html



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m2. Szerokość 6 m x 80 mb. (480 m2) 600 cm. Geowłóknina Drogowa PP

Cena **2 448,00 zł**

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m – 6x80m
Format: 6m × 80m
Powierzchnia:480m²
Wytrzymałość: 16 kN/m
Materiał: polipropylen PP
Kolor: biały

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz 480m² **geowłókniny.**

PAKOWANIE I TRANSPORT

Materiały o szerokości **powyżej 2 metrów** są rozwijane z dużej rolki, składane w wygodną w rozwijaniu kostkę i pakowane w paczkę **kurierską**.

Maksymalna powierzchnia w jednej paczce:
9 kN – do 220 m²
12 kN – do 200 m²
16 kN – do 150 m²
20 kN – do 120 m²

Większe zamówienia dzielimy na kilka paczek. Materiał dzielony jest wyłącznie z długości nie szerokości. **(Przykładowo 4m. x50m. 16kN zostanie wysłane w 2 paczkach 4m x25 m.)**

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

✔ trwały polipropylen PP - wytrzymałość na poziomie 100 lat w gruntach naturalnych zwykła gramowa włóknina wytrzyma maksymalnie 5 lat.
✔ wysoka odporność na wilgoć i środowisko gruntowe
✔ wysoka odporność na przekłucie
✔ wysoka przepuszczalność wody
✔ zapobiega mieszaniu gruntu z kruszywem
✔ wzmacnia i stabilizuje podbudowę
✔ łatwa w układaniu i docinaniu

ZASTOSOWANIE

Geowłóknina 16 kN sprawdzi się między innymi:
pod chodniki i ścieżki ogrodowe
pod tarasy i kostkę brukową
pod kamień oraz kruszywo
pod podjazdy, drogi, parkingi
do drenażu i owijania rur drenarskich
do oddzielania gruntu od podbudowy
przy pracach ogrodowych i budowlanych

FUNKCJE MATERIAŁU

Separacja – oddziela grunt od kruszywa
Filtracja – przepuszcza wodę i zatrzymuje cząstki gruntu

Drenaż – ogranicza zamulanie kruszywa i rur
Stabilizacja – poprawia trwałość wykonanej nawierzchni

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj: geowłóknina igłowana
Surowiec: polipropylen PP
Wytrzymałość na rozciąganie: 16 kN/m
↔ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu – EN ISO 10319:
• wzdłuż MD: **50%**
• wszerz CMD: **65%**
Odporność na przebicie statyczne CBR – EN ISO 12236: 2600 N
Odporność na przebicie dynamiczne – EN ISO 13433: 23 mm
Przepływ wody prostopadle do płaszczyzny – EN ISO 11058: 70 l/m²/s
Charakterystyczna wielkość porów – EN ISO 12956: 80 µm
⚖ **Masa powierzchniowa – EN ISO 9864: 200 g/m²**
Przewidywana trwałość: minimum **100 lat** w naturalnych gruntach o pH od 4 do 9 i temperaturze gruntu poniżej 25°C.
Materiał należy przykryć w dniu montażu

DLACZEGO POLIPROPYLEN PP?

Polipropylen jest odporny na wilgoć, grzyby, pleśń i związki występujące w gruncie. Nie gnije i zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

Przy wyborze geowłókniny najważniejsze są:
wytrzymałość w kN/m
rodzaj polimeru
odporność na przebicie
właściwości filtracyjne

Sama gramatura nie określa rzeczywistej wytrzymałości materiału.

MONTAŻ

Wyrównaj i oczyść podłoże.
Rozłóż geowłókninę bez mocnego naprężania.
Zachowaj zakład około 30–50 cm w zależności od nośności podłoża.
Zabezpiecz materiał kołkami lub kruszywem.
Przykryj geowłókninę warstwą podbudowy i zagęszczaj warstwami.
Nie należy pozostawiać materiału przez długi czas bez przykrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 80